

# Produktdatablad

## Gjøco Proff Isolér



Proff Isolér er en vandfortyndbar grunder til spærring og isolering af for eksempel sod, nikotin og andre farvestoffer. Modvirker harpiksgennemslag fra knaster. Kan bruges på de fleste underlag som paneler, bygningsplader, glasvæv, tapet, gipsplader, gammelt puds, beton m.m. Bør ikke anvendes på ny beton.

Revidert 17.03.2026

Symboler



### Tekniske data



Type:	Baseret på uretanmodificeret alkyd.
Farve:	Base A, B, C og Hvid
Glans:	Leveres i glans 3
Viskositet:	70 P
Litervægt:	1,4 kg/l
Tørstof:	42 volum%
Påføringsmetode:	Pensel, rulle eller højtryksprøjte. Sprøjtning bør udføres af fagfolk.
Fortynding / rengøringsmiddel:	Vand, vaskes med sæbe og vand.
Anbefalet forbrug:	8 – 12 m <sup>2</sup> /liter, afhængig af underlaget.
Tørretid (23 °C, 50 % R.H.):	
Støvtør:	1 time
Overmalingsinterval, minimum:	4 timer. Først helt gennemhærdet efter 4 uger. Afviger ved ændret temperatur, fugtighed, ventilation og filmtykkelse.
Minimum påføringstemperatur:	+5 °C. Det bedste resultat opnås ved påføring i rumtemperatur.

### Forbehandling

Underlaget skal være rent og tørt. Blanke flader matteres med fint sandpapir. Ubehandlet gammel mur og tidligere kalket og kraftigt afsmittende underlag skræbes, børstes, og grundes med Gjøco Murseis. Gammelt panel vaskes med Gjøco Husvask. Tør over med rent vand før påføring af Gjøco Proff Isolér.

### Anvendelsesmåde

Til brug som grunding påføres 1 strøg Gjøco Proff Isolér. For at spærre mod knastgennemslag og på misfarvet underlag påføres 2 fyldige strøg. På særligt vanskelige underlag (f.eks. nyt fyrretræspanel, gammelt/misfarvet panel) kan det være nødvendigt med mere end 2 strøg – påfør prøvestrøg. Vær opmærksom på, at knastgennemslag er et naturligt fænomen, som altid vil kunne gøre sig gældende over tid.

<b>Farve</b>	Brug samme batchnummer på samme lag og samme overflade for at undgå farve- og glansforskelle. Spændet, hvor farven blandes ind på forskellige blandemaskiner og/eller på forskellige tidspunkter, kan give nuanceforskelle. Vær opmærksom på dette, hvis der efterfølgende skal bruges mere maling til samme projekt.
<b>Opbevaring</b>	Sæt låget på igen, så det slutter helt tæt, ved opbevaring af maling for at forhindre spild og indtørring. Malingen skal fragtes og opbevares stående, tørt og frostfrit.
<b>Miljømerking</b>	Gjøco Proff Isolér er godkendt af Miljømærkning Norge og opfylder kravene til Svanen miljømærke. 
<b>Bortskaffelse af affald</b>	Flydende lak og vaskevand må ikke tømmes i kloaker eller i naturen, men skal afleveres til godkendt modtagelse for farligt affald. Tom, ren og tør plastemballage uden håndtag kan afleveres som plastaffald. 
<b>Øvrige informationer</b>	Gjøco Proff Isolér er klar til brug og skal normalt ikke fortyndes. Omrøres godt før brug. For at undgå sprækker langs panelernes samlinger som følge af ændringer i luftfugtigheden anbefales det, at panelerne behandles før opsætning. Eventuelt kan panelet behandles på sidst på vinteren, når luftfugtigheden normalt er lavest.
<b>Sikkerhed</b>	Se separat sikkerhedsdatablad. Læs informationen på emballagen. EU-grænseværdi for dette produkt (kat. A/g): 30 g/l (2010). Dette produktet indeholder: <30 g/l VOC.

Oplysningerne på dette datablad er baseret på laboratorietests og praktisk erfaring. Vores produkter betragtes som halvfabrikata og da de forhold, som produkterne anvendes under, ofte er uden for vores kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Produkterne leveres i overensstemmelse med vores almindelige salgs-, leverings- og servicebetingelser, med mindre andet er skriftligt aftalt. Vi forbeholder os retten til at foretage mindre produktændringer og til at ændre de specificerede data uden forudgående varsel. Dette datablad erstatter tidligere udgaver.

**Kontaktinformasjon** **Gjøco AS**  
Ørvegen 1160, 6639 Torvikbukta  
Telefon: +47 712 91 700  
E-post: office@gjoco.no

