

BENAR Blank

Produktbeskrivelse

Type

Blank, klar alkydolie med lysstabilisator til ædle træsorter til inden- og udendørs brug.

Egenskaber og fordele

Giver en elastisk og vandfastbeskyttelse. Giver en blank og vejrbestandig film, som beskytter træværket mod gråning og forvitring. Fremhæver træværkets naturlige lød. **BENAR Blank** giver god beskyttelse mod blærer, afskalning og hvide skjolder. God indtrængning og forankring i underlaget. Den bevarer sin elasticitet i længere tid og giver derfor en langvarig beskyttelse af alle træsorter og især ved ædeltræ.

Anvendelsesområde

Anvendes på garageporte, døre, havemøbler, vinduer osv. Også velegnet som malerolie, siloolie etc.

Til udendørs behandling af gran- og fyrpaneler anbefales pigmenterede systemer.

Produktdata

Emballagestørrelser	0,75 l , 3 l og 10 l
Kulører	Klar
Glansgrad	Blank
Generisk type	Alkydolie til udendørs brug.
Tørstofindhold efter volumen	60 ± 2 volumen%
Litervægt	0.93
Flammepunkt	62 °C
VOC for brugsklar blanding	EU grænseværdi for produktet (kat. A/e): 400 g/l. Produktet indeholder max 400 g/l VOC.

Påføringsinformation

Bemærk

Omrøres godt.

Påføringsværktøjer / -metoder

Pensel eller rulle (skal efterstryges med pensel).

Vejledende data for airless spray

Sprøjtedyse	0.28-0.38 mm (0.011-0.015")
Sprøjtevinkel	60–80°
Dysetryk	13–18 MPa (130–180 kg/cm ²)

Påføring med sprøjte må kun udføres af professionelle brugere.

Rækkeevne og filmtykkelse

Forbrug pr. strøg (m²/liter)

Anbefalet: 14 – 16

Rengøring af maleværktøj

JOTUN Penselrens og vand.

Forhold under påføring

Påføring sent om aftenen kan medføre mattering pga. dugfald.

Tørretider

Tørretiden afhænger af underlagets temperatur, sugeevne, luftfugtighed og ventilation

Oplyst tørretid måles ved nævnte værdier:

Relativ Fugtighed (R.F.)	50%	50%	50%
Lufttemperatur	5°C	15°C	23 °C
Overfladetemperatur	5°C	15°C	23 °C

Støvtør	48 time(r)	12 time(r)	6 time(r)
Kan overmales efter	96 time(r)	48 time(r)	24 time(r)

Brugsanvisning

Generelt: Udendørs anbefales et pigmenteret system. For bedst mulig beskyttelse udendørs anbefales 4 x **BENAR UVR**. Ønskes en mest mulig blank overflade, anbefales slutstrøg med **BENAR Blank**.

Forarbejde:	Underlaget skal være rent, fast og tørt samt affedt, uden sæberester, voks og lign. Ædle træsorter affedtes først med cellulosefortynder, herefter let slibning. Gråt/nedbrudt træværk slibes ned til frisk træværk. Smudsige, behandlede blanke underlag rengøres med JOTUN 3-i-1 Kraftvask og Træ- og Murrens og slibes matte. Gammel løs olie eller lak afslibes.
Forbehandling:	På ubehandlede underlag anvendes BENAR Blank , der er fortyndet 20% med mineralsk terpentin. Påføres vådt-i-vådt til træværket er mættet. Endetræ/snitflader mættes ekstra godt. Aftør overskydende olie med en fnugfri klud.
Færdigbehandling:	Påfør min. 3 strøg ufortyndet. Slib let mellem påføringerne.

Yderligere oplysninger

Pga. fare for selvantændelse skal brugte klude o.l. straks brændes eller lægges i vand.

Opbevaring

Transporteres og opbevares stående.

Affaldshåndtering

Flydende olie må ikke hældes i afløbet/kloak, bortskaffes iht. lokale bestemmelser.



Helse og sikkerhed

Venligst vær opmærksom på miljø- og sikkerhedsmærkningen, som er anvist på emballagen.

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervsmæssige brugere.

Detaljeret information vedrørende helse- og sikkerhedsrisiko samt forholdregler ved brug af dette produkt er specificeret i produktets sikkerhedsdatablad.

Førstehjælp, se pkt. 4.

Håndtering og opbevaring, se punkt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Oplysninger om love og bekendtgørelser, se punkt 15.

Produktregistreringsnummer: 824633

Sikkerhedsregler

1-1

1993

Diverse

Kontaktinformation

Jotun Danmark A/S
Jernet 6
6000 Kolding

Tel: +45 76 30 32 00
mail@jotun.dk

Forbehold

Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Jotuns viden og er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Jotuns produkter betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor Jotuns kontrol, kan Jotun ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der kan implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Jotun forbeholder sig ret til at ændre de oplyste data uden yderligere varsel.

Bruger bør altid kontakte Jotun for specifik vejledning mht. vejledning, om der er foretaget rigtigt produktvalg ift. kundens behov og specifik påføringspraksis.

Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den engelske (Eng) version, der er gældende.