

JOTUN Lim Vådrum

Produktbeskrivelse

Type

Væglim på PVA (EVA basis).

Vandfortyndbar emulsionslim på EVA-basis til tapetsering med tapet af polyetylenskum, vinyltapeter med væv-, non-woven- eller glasfiberbagside, vinylskum og homogen vægvinyll i vådrum.

Til glasvæv/-filt og vinyltapeter i vådrum.

Kan benyttes på alle almindelige underlag som træfiber, spån- og gipsplader, puds og tidligere malede underlag etc. Kan også benyttes ved opsætning af vinylbeklædning på tætte underlag som fx gammelt vinyltapet, skummet og homogen vinyl eller laminerende plader.

Produktet indgår ikke i Jotuns godkendte vådrumssystem.

Produktdata

Emballagestørrelser	Iht. den til enhver tid gældende prisliste.	
Kulører	Hvid	
Generisk type	EVA emulsionslim	
Tørstofindhold efter volumen	30	± 2 volumen%
Litervægt	1,02	- 1,04
pH værdi	7 til 8	Ikke tilgængelig.

Påføringsinformation

Bemærk

Følg anvisninger fra tapetleverandøren. Anvendes normalt i leveret konsistens. Separat lim til overlapninger er ikke nødvendig. Kulørte malede underlag kan give misfarvning ved opsætning af visse vinyltapeter.

Påføringsværktøjer / -metoder

Pensel eller rulle. Limen påføres i et jævnt lag.

Rengøring af maleværktøj

Vand inden udtørring.

Spreddeevne og filmtykkelse

	Forbrug pr. strøg (m ² /liter)	Anbefalet filmtykkelse per strøg (µm)	
		Våd (beregnet)	Tør (beregnet)
Kommentarer:	150-300 g/m ² , afhængig af overfladen		

Fortynder

Må ikke fortyndes.

Forhold under påføring

Sørg for god ventilation.

Tørretider

Afhængig af materialetype, temperatur og luftfugtighed. Badekar og bruseniche må tidligst tages i brug 1 uge efter opsætning.

Brugsanvisning

Forarbejde

Underlaget skal have en ensartet overfladestruktur, være fast og godt afbundet. Løstsiddende vinyltapet fjernes. Tidligere malede underlag rengøres med JOTUN Specialvask Før Maling. Yderligere slibes underlaget mat med slibepapir.

Grunding

Sugende underlag som f.eks. puds og bygningsplader skal forlimes med JOTUN Lim Vådrum fortyndet med vand i forholdet 1:3, eller grundes med JOTAPROFF Akryl 25/LADY Vådrum 20.

Spartel, fugemasse

Skader og højdeforskelle i underlaget samt samlinger og sømhoveder spartles med JOTUN Spartel Vådrum.

Opsætning

For al tapetsering gælder, at det er vigtigt, at den påførte lim kan afgive en del fugt, men stadig kunne klæbe ved opsætning. Ved almindelig rumtemperatur kan åbentiden variere fra 5-30 minutter, afhængig af underlagstype og temperatur. NB! Ved al tapetsering, følg materialeproducentens anvisninger omhyggeligt mht. arbejdsmetoder.

Rengøring af spild

JOTUN Special Wipes anbefales for at rengøre spild. JOTUN Special Wipes er en praktisk vådserviet, som anvendes før og under malearbejdet.

Opbevaring

Transporteres og opbevares frostfrit og stående.

Affaldshåndtering

Limrester må ikke hældes i afløb/kloak, bortskaffes iht. lokale forskrifter.



Godkendelser



Helse og sikkerhed

Venligst vær opmærksom på miljø- og sikkerhedsmærkningen, som er anvist på emballagen.

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervsmæssige brugere.

Detaljeret information vedrørende helse- og sikkerhedsrisiko samt forholdregler ved brug af dette produkt er specificeret i produktets sikkerhedsdatablad.

Førstehjælp, se pkt. 4.

Håndtering og opbevaring, se punkt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Oplysninger om love og bekendtgørelser, se punkt 15.

Produktregistreringsnummer: Ikke anmeldelsespligtig.

Sikkerhedsregler

00-1

1993

Diverse

Forbehold

Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Jotuns viden og er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Jotuns produkter betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor Jotuns kontrol, kan Jotun ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der kan implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Jotun forbeholder sig ret til at ændre de oplyste data uden yderligere varsel.

Bruger bør altid kontakte Jotun for specifik vejledning mht. vejledning, om der er foretaget rigtigt produktvalg ift. kundens behov og specifik påføringspraksis.

Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den engelske (Eng) version, der er gældende.